

■ 素材チューブ

● ヨドフロンPTFEチューブの耐圧力値

呼称寸法(mm) 内径×外径	破壊圧力(MPa)	常用圧力(MPa)					最小曲げ半径(mm)
		25°C	50°C	100°C	150°C	200°C	
2×4	9.32	1.57	1.27	0.88	0.69	0.52	15
4×6	6.08	0.98	0.78	0.59	0.39	0.32	30
6×8	4.02	0.69	0.59	0.39	0.29	0.23	55
8×10	3.04	0.49	0.39	0.29	0.20	0.17	85
10×12	2.45	0.39	0.29	0.24	0.17	0.13	105
11×13	2.16	0.39	0.29	0.24	0.17	0.13	120
12×14	1.96	0.29	0.25	0.18	0.13	0.10	135
14×16	1.67	0.29	0.25	0.18	0.13	0.10	165
16×18	1.47	0.59	0.25	0.18	0.13	0.10	180

(注1) :上記数値において、破壊圧力は測定値、常用圧力は推奨値です。また曲げ半径は加工容易な目安値です。

(注2) :いずれの数値も保障値ではありません。

■ 素材チューブ

● ヨドフロンPFAチューブ・FEPチューブの耐圧力値

呼称寸法(mm) 外形×内径	破壊圧力(MPa)	常用圧力(MPa)					最小曲げ半径(mm)	熱曲げ限界半径(mm)
		25°C	50°C	100°C	150°C	200°C		
4 × 2	10.50	2.63	2.49	1.68	1.21	0.91	20	10
6 × 4	5.25	1.31	1.25	0.84	0.61	0.46	35	15
8 × 6	3.50	0.88	0.83	0.56	0.40	0.30	60	20
10 × 8	2.63	0.66	0.62	0.42	0.30	0.23	100	25
12 × 10	2.10	0.53	0.50	0.34	0.24	0.18	150	30
6.35 × 3.95	6.38	1.59	1.52	1.02	0.74	0.55	30	15
9.53 × 6.33	5.31	1.33	1.26	0.85	0.61	0.46	60	20
12.70 × 9.50	3.54	0.88	0.84	0.56	0.41	0.31	95	25
19.00 × 15.80	2.13	0.53	0.51	0.34	0.25	0.18	235	50
25.40 × 22.2	1.51	0.38	0.36	0.24	0.17	0.13	370	80

(注1) :上記数値において、破壊圧力は測定値、常用圧力は推奨値です。また曲げ半径は加工容易な目安値(熱曲げ限界半径は曲げ治具使用)です。

(注2) :いずれの数値も保障値ではありません。